

ターミックス-S

T
A
R
M
I
X
I
S

《全天候パワーシフト型》
《常温合材》



「ターミックス-S」を路面より少し高目にならし、タンパーローラーで充分締固めて下さい。施工後は石粉を表面に撒布しますと、より効果的です。

使用目安 1㎡あたり 3cm厚=75kg 5cm厚=120kg

最大粒径 5mm



墨東化成工業株式会社

まえがき

「ターミックス S」はC.B. アスファルトに改質用樹脂物質など3種類を混合調整したものです。

その結果、常温合材としての特性を30%以上向上させることが出来ましたので、一段と過酷な条件下での舗設も可能であります。

ターミックス-S の特長

	平均測定値
安定度 (KN)	10.8
フロー値 (1/100cm)	26

(自社管理試験 2019年3月)

- (1) 舗設後の安定性は従来の常温合材の域を超えました。
従って施工後時間の経過に伴い、急速に硬化しますので短時間交通開放も可能になりました。なお粒度が細かいので薄層舗装が可能であり、仕上り表面は綺麗に出来ます。
- (2) 耐水剥離性が向上しました。従って濡れ路面或いは多少水が存在しても十分圧着舗設が出来ます。
- (3) 保存、経済性はポリ袋 (30kg) を使用している為、抜群です。しかも常にバイスターの粘度調整を行いますので敷きならし、転圧、締固めは年間を通して容易に出来ます。

製造元

墨東化成工業株式会社

本社 〒130-0025 東京都墨田区千歳1-8-14
TEL 03 (3635) 1111(代)
FAX 03 (3635) 1119
群馬支店 〒373-0071 群馬県太田市原宿町2900
TEL 0276 (37) 7211~2
FAX 0276 (37) 7210

販売元