

(袋詰常温合材)

ターミックス



「ターミックス」を路面より少し高めに敷き均し、
タンパーローラーで充分締固めてください。

使用目安 1㎡あたり 3cm厚=2.5袋 5cm厚=4袋
最大粒径 13mm



墨東化成工業株式会社

まえがき

- ・常温で作業性がよく、いつでも・どこでも簡単に運搬・施工できます。
- ・耐水性・たわみ性に優れています。
- ・安定度は経時的に増大します。

ターミックスの特長

	平均実測値
安定度 (KN)	8.5
フロー値 (1/100cm)	26

(自社管理試験値)

施工方法

- ① 清掃作業：路盤及び継目はよく掃除して、ごみ、ほこり等の異物を除去してください
- ② タックコート又はプライムコート：路盤及び継目にアスファルト乳剤等を薄く撒布してください
- ③ 敷き均し：ターミックスを施工箇所に出し、予定の高さよりやや高めになるように敷き均してください。
- ④ 転圧：転圧は舗設場所・面積に応じてローラー、タンパー等で充分にしてください。
- ⑤ 開放：転圧後ただちに交通開放して差し支えありません。

製造・販売元

墨東化成工業株式会社

本 社〒130-0025 東京都墨田区千歳1-8-14
TEL 03 (3635) 1111(代)
FAX 03 (3635) 1119
群馬支店〒373-0071 群馬県太田市原宿町2900
TEL 0276 (37) 7211~2
FAX 0276 (37) 7210